


化学名称

1,1,3,3-四甲基-1,3-二乙烯基二硅氧烷

化学结构式



简介

SiSiB[®] PC9401 是无色透明液体。

物化性质

| | |
|-----------------------|---|
| CAS No. | 2627-95-4 |
| EINECS No. | 220-099-6 |
| 分子式 | C ₈ H ₁₈ OSi ₂ |
| 分子量 | 186.40 |
| 沸点 | 139°C [760mmHg] |
| 闪点 | 24°C |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 比重 _{25/25°C} | 0.818 |
| 折光率 | 1.412 [20°C] |
| 含量 | Min.99.0% |

应用

SiSiB[®] PC9401 主要用于加成型硅橡胶、加成型模具胶、加成型纸张隔离剂、硅凝胶、液体硅胶、乙烯基硅树脂、乙烯基硅油、铂络合物等生产过程中的添加剂（中间体）。



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





SiSiB[®] PC9401 硅氧烷

- 2 -

包装储存

SiSiB[®] PC9401 标准包装有净重 20Kg 以及 160Kg 的铁桶。

25°C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用。

备注

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

