



## 产品介绍

SiSiB<sup>®</sup> HR6030 是加热硫化的有机硅橡胶，适合用于挤出成型。

## 主要特性

较好阻燃性能

良好的加工性能

良好的物理性能

提供多种硬度级别的产品：30，40，50，60，70，80

符合 ROHS 标准

UL94 V - 0 文件号

## 典型物性

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 产 品            | SiSiB <sup>®</sup> HR6030 HCE |
| 外 观            | 白色                            |
| 硫 化 剂          | C-8E                          |
| 硫化剂含量          | 2.0%                          |
| 硫 化 条 件        | 170°C×5min                    |
| 硬 度 (邵氏)       | 30+/-3                        |
| 拉 伸 强 度 (MPa)  | Min. 2.0                      |
| 伸 长 率 (%)      | Min. 550                      |
| 拉伸永久变形 (%)     | Max.12.0                      |
| 撕 裂 强 度 (KN/m) | Min. 6.0                      |

## 产品应用

阻燃电线，电缆

阻燃配件，杂件



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话：+86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真：+86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com



## 包装和储存

本品标准包装为 20Kg 纸箱装，内衬塑料袋。

贮存于阴凉，干燥处，避免阳光直射。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。

